



DDM 2050



DECAPANTE/DISINCROSTANTE PER LEGHE LEGGERE

per il decapaggio dell'alluminio, della zama e del bronzo

MODO D'USO

- Eliminare sommariamente le incrostazioni spesse ed i corpi grassi.
- Applicare DDM 2050 puro con un pennello.
- Lasciare agire il prodotto per due o tre minuti ,strofinando leggermente il pezzo da pulire con il pennello affinché sia distribuito uniformemente su tutta la superficie.
- Risciacquare in acqua corrente spazzolando con energia utilizzando una spazzola da lavandaia in fibre sintetiche o naturali sino alla disincrostazione completa.
- Rinnovare l'operazione localmente in caso di sporcizia refrattaria.
- Asciugare allora rapidamente con uno straccio, carta assorbente oppure aria compressa.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Procedere sistematicamente ad una prova del trattamento in una piccola zona nascosta dell'oggetto da pulire; certe leghe diventano scure a contatto col prodotto!!!
 - Rispettare le consegne di sicurezza per l'applicazione di un prodotto corrosivo.
 - Non immergere pezzi nel prodotto.
 - Non utilizzare al sole; il prodotto secco è più difficile da sciacquare.
 - Non miscelare con altri prodotti.
 - Questo prodotto è molto attivo per disossidare, sgrassare e disincrostare le leghe leggere ma non patisce per un risciacquo approssimativo.
 - Lasciare agire il prodotto solo per qualche minuto.
 - Procedere ad un risciacquo accurato in acqua corrente spazzolando il pezzo (spazzola in fibre, nylon oppure ottone)
 - Asciugare velocemente il pezzo pulito.
- L'inosservanza di queste avvertenze può condurre ad un cambio di colore (grigio oppure biancastro) delle leghe; questi difetti possono essere ripresi con una nuova applicazione veloce del prodotto.
- Portare guanti ed occhiali di protezione.
 - DDM 2050 è un prodotto corrosivo non acido (non intacca metalli ferrosi, cromo, nichel, ecc...)

CONTIENE IDROSSIDO DI SODIO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE A 5%

NON LASCIARE A PORTATA DEI BAMBINI !

DISTRIBUITO IN ITALIA DA PIERRE PISCINA ROASIO – VC
tel / fax 0163 860692 cell 339 3839154
info@restotecnica.it www.restotecnica.it