



**PAC 2030**



## **ANTIRUGGINE FOSFATANTE PER ACCIAI** **DISINCROSTANTE PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO**

### **AZIONE ANTIRUGGINE/FOSFATANTE**

Usare il prodotto diluito con la stessa quantità d'acqua (1/1). Applicare su supporti perfettamente sgrassati (trielina oppure il nostro SUPER SGRASSANTE SDT 4060 molto più efficace e rapido). Lasciare agire a secondo dello spessore di ruggine, in genere da 2 a 3 ore, a volte di più, distribuendo bene la soluzione sulla superficie da trattare. Quando l'azione è conclusa, procedere a più risciacqui con acqua chiara. Asciugare il pezzo. Trattare velocemente il pezzo con un prodotto anticorrosione (EIR 2000, EAF 2090, HDS 3010, PHO 4090...).

### **AZIONE DISINCROSTANTE**

Il prodotto deve essere usato diluito in acqua:

- 1) sia staccando il radiatore dal motore tappandogli gli orifizi bassi e riempiendolo con una soluzione diluita a 2 o 3 volumi d'acqua.
- 2) sia sostituendo il liquido di raffreddamento. Usare allora una diluizione più importante (secondo il volume del circuito) oppure impiegando 2 litri PAC 2030 (azione molto più veloce) diluiti in 2 o 3 volumi d'acqua.

Si raccomanda di fare circolare la soluzione ogni tanto avviando brevemente il motore.

Lasciare agire sino a quando non si sprigiona più gas dagli orifizi superiori (che non devono mai essere tappati; rischio di deformazioni ed incidenti!). Risciacquare allora più volte con acqua chiara.

Il prodotto non corrode né l'alluminio né l'acciaio. Non prolungare il contatto per più di mezza giornata in caso di saldature a stagno.

**Attenzione! Non miscelare con altri prodotti.**

Prodotto corrosivo. contiene acido ortofosforico in concentrazione superiore a 25%  
Può provocare ustioni.  
Evitare il contatto con gli occhi.

**NON INGERIRE , PORTARE GUANTI ED OCCHIALI DI PROTEZIONE !!**

**NON LASCIARE A PORTATA DEI BAMBINI!**

**DISTRIBUITO IN ITALIA DA **PIERRE PISCINA** ROASIO – VC**  
**tel / fax 0163 860692 cell 339 3839154**  
**info@restotecnica.it www.restotecnica.it**